

Prüflänge:

1 m

Zugkraft in kg	geflochten, 8mm	Spektra, 6mm	geschlagen, 8mm
10	22	2	27
25	33	3	40
70	44	4,5	58
90	48	5	62

Dehnung der Leine in mm bezogen auf die Prüflänge von 1 m
abhängig von der Zugkraft in kg

